

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

<b>ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ</b>	<b>COSMOS LAC Ακρυλικό Αστάρι (342,343)</b>
<b>ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ</b>	Ακρυλικό αστάρι κατάλληλο για κάλυψη ατελειών πριν το βάψιμο. Ιδανικό για κάθε μεταλλική επιφάνεια. Έχει αντισκωριακές ιδιότητες και εξαιρετική καλυπτικότητα. Μπορεί να γυαλοχαρταριστεί και να βαφεί με οποιοδήποτε χρώμα
<b>Αποχρώσεις</b>	Γκρι, Υποκίτρινο
<b>ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ</b>	
<b>Ιξώδες</b>	18-25 sec (Flow Cup DIN4, 20°C)
<b>Ειδικό βάρος</b>	0,6-0,8 g/L (Density Cup 100cm <sup>3</sup> /20°C, ASTM D – 1475)
<b>Στερεά κ.β</b>	15-20 %
<b>Πτητικές οργανικές ενώσεις</b>	500 g/L
<b>Σημείο Ανάφλεξης</b>	-104 °C
<b>Χρόνος στεγνώματος</b>	Αφή (1 στρώση,Θερμοκρασία 20°C, Υγρασία <65%): 10-15 min Πλήρες στέγνωμα (1 στρώση,Θερμοκρασία 20°C, Υγρασία <65%) : 1h Σκλήρυνση: 24 hours
<b>Απόδοση</b>	2m <sup>2</sup> / L
<b>Γυαλάδα</b>	Ματ
<b>Πίεση περιέκτη</b>	4bar (20 °C) , 8 bar (50 °C)
<b>Περιεχόμενο</b>	400ml
<b>Εφαρμογή</b>	Καθαρίστε καλά την επιφάνεια από σκόνες, σκουριές και λάδια. Προστατέψτε την γύρω περιοχή που δεν θέλετε να βάψετε. Ελέγξτε το προϊόν σε δοκιμαστική επιφάνεια. Ανακινήστε πολύ καλά πριν τη χρήση και ψεκάστε από απόσταση 30cm. Για καλύτερα αποτελέσματα εφαρμόστε 2 στρώσεις , περιμένοντας 3-5 λεπτά μεταξύ τους. Βέλτιστη θερμοκρασία χρήσης 10-25 °C
<b>Μετά τη χρήση</b>	Για τον καθαρισμό της βαλβίδας γυρίστε ανάποδα το δοχείο και ψεκάστε μέχρι να βγεί καθαρό αέριο.
<b>Αποθήκευση</b>	Να αποθηκεύεται μεταξύ 5-35°C. Μην το αφήνετε ποτέ εντός αυτοκινήτου